

### 表面基材

CLPP50TCは、表面に印刷用トップコートを施した透明の二軸延伸ポリプロピレンフィルムです。

厚さ: 50 μm (±10%) ISO 534

### 剥離紙

PET50はシリコンコートを施したポリアエステル剥離フィルムです。裏面に白マットコートを施しています。

厚さ: 50 μm (±10%) ISO 534

### 粘着剤

S692Nは、永久接着の透明なアクリル系エマルジョン型粘着剤です。様々な被着体に使用可能です。ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、アメリカ食品医薬品局(FDA175.105)ならびにEU(食品に接触する素材および製品に関する規則, No. 1935/2004)の安全基準に適合しています。

国内の改正食品衛生法ポジティブリストに適合しています

最低貼付温度: +5°C

使用温度範囲: -20°C~+80°C

初期タック: 7 N/in 以上 FTM#9 ステンレス

粘着力(90°, 24時間): 6 N/in 以上 FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

### 用途と使用:

当製品は、化粧品、トイレタリー、食品容器等の、高レベルな印刷画質が要求される用途に適しております。

シート加工した際に、シートがくっつくのを防ぐ目的でPETライナーの裏面にマットコートを施しています。

### 加工と印刷方法

スクリーン、レタープレス、フレキソで印刷可能で、ダイカットおよびカス上げは平圧、ロータリーともに高速での加工が可能です。

### 製品保存期間


適切な保管条件下で納入後 6 ヶ月

(温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

## BW0230T

## CLPP50TC/S692N/PET50W

透明PP / 一般強粘着 / PETフィルム(裏面  
マットコート)



CLPP50TC

S692N

PET50W

### 注意項目:

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2025/3/31

## エイブリー・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)

### 製品保証(Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリー・デニソン・ジャパン(株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6 ヶ月となります。製品販売後 6 ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。