

表面基材

MATCHPET50TC は印刷用トップコートを施した銀艶消のポリエステルフィルムです。

厚さ: 50µm ±10% ISO 534

剥離紙

BG50Wはオートラベリング用設計のスーパーカレンダー加工した白色ダイレクトグラシン剥離紙です。

厚さ: 70 µm ±10% ISO 534

粘着剤

DS015 は、工業系ラベル用に設計された永久接着のアクリル系溶剤型粘着剤です。

最低貼付温度 0 °C以上
 使用温度範囲 -40°C~+149°C
 初期粘着力: 8.0 N/in 以上 FTM#9 ステンレス
 粘着力(90°, 24 時間): 9.0 N/in 以上 FTM#2 ステンレス
 ※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

用途と使用:

この製品は引裂強度、耐熱性、寸法安定性、不透明度、耐薬品性に優れており、広範囲の耐久性ラベル用途に最適です。

加工と印刷方法:

通常の印刷方法で印刷可能で、ダイカットおよびカス上げは平圧、ロータリーともに高速での加工が可能です。また、熱転写印刷でも印刷可能です。ご使用の際には、トナー定着性、リボン適性確認のため、事前の印刷テストを推奨致します。



製品保存期間:

適切な保管条件下で納入後6ヶ月
 (温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

MZ0386

MATCHPET50TC/DS015/ BG50W

蒸着PET(マット) / 溶剤強粘着 /
グラシン紙 (白)



注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がありますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2025/1/1

エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: info@averydennison.jp

製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン(株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。