

Avery Dennison® MPI 3302

短中期白色塩ビインクジェットメディア

製品概要

Avery Dennison® MPI 3302は、短中期白色グロスカレンダー塩ビフィルムです。屋外での優れた耐久性や再剥離性、遮蔽性を有した一般的な全ての広告及び看板向けにデザインされた短中期向けの用途に適しています。

特長

- 美しく鮮やかな仕上がりを実現
- ハイグロスの優れた光沢性
- 良好な寸法安定性
- 様々な被着体への優れた施工性
- 再剥離性粘着剤による使用後糊残りの軽減
- グレー粘着剤による優れた遮蔽性
- 両面PE及びコート紙による主要プリンターにおける作業性の向上

製品構成



表面基材:
90 µm
白色 / グロス
モノリシックカレンダー塩ビ



粘着剤:
アクリル系再剥離型
グレー



剥離材:
両面PEコート紙
140 g/m²



耐候性:
最長3年間
(弊社試験の結果に基づき
予測される年数であり、
保証年数ではありません)

適用被着面:
平面、単純な局面

印刷・加工方式*

- | | |
|---|--|
| ☐ フラットベッド式カット | ☐ 低温ラミネート |
| ☐ フリクションフィード式カット | ☒ ラテックスインクジェット |
| ☐ ハンドカット | ☒ 環境対応溶剤系インクジェット |
| ☐ ダイカット | ☒ 溶剤系インクジェット |
| ☐ スクリーン印刷 | ☒ UV硬化型インクジェット |

アプリケーション

- 建物看板
- 屋内外広告
- 小売広告
- 展示会
- ウィンドウ

物理特性

基本情報

厚み(表面基材のみ)	ISO 534	90 μm
寸法安定性	FINAT FTM 14	<0.8 mm
光沢度	ASTM 2805	>100%
再剥離性 **	製造元で加工された平滑な塗装面	最長1年間 1年
保存期間	22° C, 50-55 %RH環境下	(購入から半年以内のご使用をお勧め致します)
施工時の最低温度*		≥ 10 °C
使用温度限界		-40 ~ 80 °C

粘着特性

粘着力	初期	240 N/m
(FINAT FTM-1, 対ステンレス)	24時間後	320 N/m

耐久性

可燃性		自己消火性
耐候性	垂直暴露試験	最長3年間
耐薬性		大半の弱酸性物、弱アルカリおよび塩に耐性あり
施工時の最低温度*		≥ 10 °C

注記:

ラミネート加工、ワニス塗り、トリミング、カッティングならびになりつけ等の施工を行う際には、本製品がきちんと乾燥/硬化しており、きれいな状態であることを確認してください。溶剤などの残留がある場合、製品の特性や属性に変化が生じることがあります。

大切なお知らせ

物理特性における情報は信頼性の高い試験に基づいて行われております。なお、本書に記載されている数値は標準値であり、保証値ではありません。
購入者はその使用目的に関わらず、製品の適合性を検証するようお願いいたします。

また記載の技術データは、予告なしに変更されることがあります。

保証

Avery Dennison® ブランドの製品は、入念な品質管理のもとで製造されており、その材質および仕上がりには欠陥がないことを保証いたします。販売時に、不具合が見つかった場合には無償にて交換いたします。いかなる状況においても、当社の購入者に対する債務総額は欠陥製品代金を上回ることはございません。販売員、販売代理人または代理店には、これらの保証を与えたり、または意義を唱えたりする権限は一切ございません。

Avery Dennison®ブランドの製品は、当社の販売条件の規約の1つでもある上記の条件を順守したうえで販売しております。また必要に応じ、当社規約の写しをご用意いたします。

*本製品はほとんどのプリンターとインクの組み合わせに対応しております。テストの上、ご使用ください。

**耐候性/再剥離性

耐候性および再剥離性は、アジア太平洋地域での気候条件をもとにしております。実際の性能寿命は、被着体の状態、使用環境ならびに製品のメンテナンス状態によって異なります。例えば標識が、北半球の南部または南半球の北部などの高温地帯や、産業汚染地域または高地にて長時間使用される場合には、製品の耐候性は低下いたします。